999645201 - 10/2026
de

Formwork & Scaffolding.
We make it work.

CombiPly

Datenblatt



96452-800

CombiPly ist eine beidseitig filmbeschichtete Sperrholzplatte aus Akazienholz.

Plattenaufbau

- Beidseitig Phenolharzfilmbeschichtete Sperrholzplatte aus Akazienholz.
- Hohe Maßhaltigkeit und dimensionsstabile Konstruktion.

Verleimung

- Melaminharzklebstoff für hohe Verbundfestigkeit.

Oberflächen

- Beidseitige Phenolharz - Filmbeschichtung mit 150 g pro m² und Seite.
- Keine Kantenversiegelung.

Technische Daten

Hinweis:
Alle Werte in den Tabellen beziehen sich auf eine Plattenfeuchte bei Auslieferung von 10 ± 2%.
Veränderungen der Holzfeuchte können Auswirkungen auf das Gewicht, die Abmessungen und die mechanischen Eigenschaften der Platte haben.

Dicken, Gewicht und Formate:

Nenndicke [mm]	Lagen	Gewicht [kg/m²]	Formate [cm]
4	3	2,4	125 x 250
8	5	4,8	125 x 250

Formattoleranzen:

	Toleranz
Länge/ Breite	± 1,0 mm/m
Dicke	± 0,5 mm

- **Formaldehydklasse:** E1

Einsatzart

Verwendung für untergeordnete / universelle Einsatzzwecke auf der Baustelle.

© by Doka GmbH, A-3300 Amstetten

Hinweise zum Gebrauch

Beim Einsatz der Sperrholzplatten auf sachgerechte Behandlung achten.

Sperrholzplatten unterliegen den naturbedingten holztechnologischen Eigenschaften des Quellens und Schwindens bei entsprechenden klimatischen Bedingungen, verbunden mit Feuchtigkeitsaufnahme bzw. -abgabe.

- Vor dem Einsatz darauf achten, dass die Holzfeuchtigkeit der Sperrholzplatten dem Umgebungsklima angepasst ist.
- Platten vor extremen Witterungseinflüssen wie Sonneneinstrahlung oder Nässe durch Abdecken schützen. Dies verhindert Rissbildung und Verformung.
- Schnittkanten und Lochkanten von Bohrungen mit Kantenlack versiegeln.
- Trennmittel von hoher Qualität verwenden (z.B. Doka-Trenn bzw. Doka-OptiX).
- Sofort nach dem Ausschalen bei den betonberührenden Flächen die Betonreste entfernen.
- Vereinzelte matte Stellen – zulässig bis 10% der Oberfläche.
- Vereinzelte Filmverdickungen – maximal zulässige Breite von 20 mm.
- Farbabweichung im Film zulässig.
- Rippling zulässig.
- Delaminierung nicht zulässig.

HINWEIS

Keine spitzen oder scharfen Gegenstände, Drahtbürsten, rotierende Schleifscheiben oder Topfbürsten verwenden.

Keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Allgemeine Informationen

Die angegebenen Daten verstehen sich als Richtwerte.

Hinweis:
FSC und PEFC-Materialien auf Anfrage erhältlich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie Doka!