

Doka-OptiX

Trennmittel für Beton

Anwenderinformation



Produktübersicht

Produktbeschreibung	▪ Doka-OptiX ist ein dünnflüssiges und gebrauchsfertiges Trennmittel für Betonschalungen. ▪ Doka-OptiX ist eine Emulsion von Pflanzenölderivaten in Wasser.
Besondere Eigenschaften	▪ Doka-OptiX ist besonders geeignet für schwach und nicht saugende Schalautoberflächen. ▪ Doka-OptiX ist unkritisch in der Anwendung, lösemittelfrei und im Boden biologisch abbaubar (OECD-301-B).
Anwendungsgebiete	▪ Trennmittel für Beton auf Holz-, Kunststoff- und Stahlschalungen anwendbar. ▪ Speziell geeignet für Ortbetonanwendungen mit hohen Anforderungen an die Qualität der Betonoberfläche.

Zuordnung der GISCODE-Einstufung in die Qualitätsstufen der DGNB

Im Kriterienkatalog der DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) werden Betontrennmittel auf der Dimension "Ökologische Qualität" in vier Qualitätsstufen gruppiert. Je höher die Qualitätsstufe, desto positiver der Einfluss auf den Erfüllungsgrad in dieser Dimension.

GISCODE und DGNB-Qualitätsstufen

Bezeichnung Betontrennmittel	GISCODE			DGNB-Qualitätsstufen
	BTM 01	BTM 10	BTM 20	
Doka-Trenn	—	—	✓	1
Doka-Trenn bio	—	✓	—	4
Doka-OptiX	✓	—	—	4

VOC-Wert

Bezeichnung Betontrennmittel	VOC-Wert	Info
Doka-Trenn	0 %	Leicht biologisch abbaubar.
Doka-Trenn bio	0 %	Leicht biologisch abbaubar. Blauer Engel nach RAL-UZ 178.
Doka-OptiX	0 %	Leicht biologisch abbaubar.

Technische Daten

Form, Farbe, Geruch	Flüssig, milchig weiß, geruchsarm
Dichte	0,97 kg/l
Löslichkeit	Mit Wasser nicht mischbar.
Dynamische Viskosität (20 °C)	5040 mPas (nach ASTM D 2983)
Verbrauch	▪ Nicht saugende Stahl- oder Kunststoffschalungen: ca. 25 ml/m² 1 l Doka-OptiX reicht für ca. 40 m² ▪ Holzschalungen: ca. 50 ml/m² 1 l Doka-OptiX reicht für ca. 20 m²

Hinweise zur Verwendung

Oberflächenvorbereitung	▪ Schalungen sollen trocken und sauber sein. ▪ Alte Betonreste entfernen. ▪ Stahlschalungen von Rost reinigen.
Verarbeitung	▪ Doka-OptiX wird verarbeitungsfertig geliefert. Beimischungen sind nicht zulässig. ▪ Auftrag erfolgt vorzugsweise durch Sprühen mit ausreichend hohem Druck (4 bar). ▪ Dünnen, gleichmäßigen und geschlossenen Trennmittelfilm aufbringen. Das ist insbesondere bei Sichtbetonanforderungen wichtig. ▪ Ein Nachwischen ist normalerweise nicht erforderlich. Wenn nachgewischt wird, sollte dies erst nach dem Ablüften erfolgen. ▪ Solange der aufgesprühte Film eine milchige Erscheinung hat, ist ein Schutz vor Regen erforderlich.
Verarbeitungstemperatur	Verspritzbar bis ca. -4 °C
Wartezeiten	▪ Durch Verdunsten des Wassers bricht die Emulsion und geht von einer milchigen Flüssigkeit in einen farblosen Film über. Anschließend kann die Schalung zum Betonieren verwendet werden. ▪ Bei längeren Wartezeiten Schalung vor Verschmutzung schützen.
Gerätereinigung	▪ Solange eine milchige Flüssigkeit vorliegt, Gerät mit Wasser waschen. ▪ Wenn die Emulsion gebrochen ist, Gerät mit handelsüblichem Fettlöser reinigen.
Lagerung	▪ In Originalgebinden gut verschlossen nicht unter 0 °C lagern. ▪ Lagerklasse 12 (BRD)
Lagerzeit	Ca. 14 Monate
Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge	Keine besonderen Gefahren. Nicht als gefährlich für den Verarbeiter klassifiziert.
GISCODE	BTM01 - Betontrennmittel-Emulsionen, kennzeichnungsfrei
Transport	Doka-OptiX ist kein Gefahrgut.
Entsorgung	▪ Produktreste einem befugten Abfallsammler übergeben. ▪ Abfallschlüsselnummer 12503 nach ÖNORM S 2100. ▪ Europäischer Abfallkatalog: 13 08 02 ▪ Restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.
Maßnahmen im Unglücksfall	▪ Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen. ▪ Eindringen der Flüssigkeit in Gewässer verhindern. ▪ Wassergefährdungsklasse (WGK): 1 schwach wassergefährdend